

PRODUCTFICHE

CO lined handschoenen in full coated natuurrubber met gestructureerde handpalm 300mm



Specificaties

Model: Ruf-it (DPL)

- Voor meermalig gebruik
- Geschikt voor de meest veeleisende gebruikers van de voedingsindustrie, vooral de visindustrie
- EIGENSCHAPPEN:
 - Professionele arm- en handbescherming tegen chemicaliën
 - Biedt bescherming tegen gevaarlijke stoffen & micro-organismen.
 - Vloeistofdicht voor gebruik in natte omstandigheden
 - Scheur- en snijbestendig
 - Duurzaam en wasbaar
- MATERIAAL:
 - Elastomeer: Natuurrubber Dikte: 1.80 mm +/- 0.15
 - Volledig gecoat voor extra bescherming
 - Katoenen interlock voering absorbeert transpiratie en verhoogt het comfort, makkelijk aan en uit te trekken.
 - Grip/Afwerking: Gekreukeld
Het antislippatroon zorgt voor een extra goede grip in natte en droge omstandigheden.
- MODEL:
 - Anatomisch gevormd voor een goede pasvorm
 - Het lange manchet 300mm zorgt voor een goede bescherming van de onderarm.



TOEPASSINGEN:

- Visverwerkende sector
- Bosbouw en houtverwerking
- Schoonmaakwerkzaamheden
- Glas- en metaalindustrie
- Steen- en mijnbouw
- Doe-het-zelf-toepassingen

Verpakking kwantiteit

Informatie in Engels

Per paar in polybag - 10 paar/pak - 10 pakken/masterbox

NORMEN EN CERTIFICATEN

Certificering: EN 21420:2020 | EN 388:2016 | EN 374-1:2016 Type A | EN 387-5:2016

Voldoet aan de PBM-verordening EU 2016/425 voor (Complex Design), beoordeeld volgens de normen:

EN 374-1:2016 + A1:2018 (chemicaliën & micro-organismen) EN 388:2016 + A1:2018 (mechanische risico's)

EN 374-5:2016 (micro-organismen en virussen) EN 407:2020 (thermische risico's) EN 511:2006 (koude)

EN ISO 21420:2020 Conform ASTM D4679 of 2021

Houdbaarheid: 3 jaar

Bescherming tegen CHEMISCHE gevaren

EN ISO 374-4 NTSPAMKL

	Prestatie	Degradatie %
Methanol (A)	Level 6	-5.9
Sodium hydroxide 40% (K)	Level 6	-4.1
Sulphuric acid 96% (L)	Level 4	-101.7
Nitric acid 65% (M)	Level 5	-92.2
Acetic acid 99% (N)	Level 4	-62.1
Hydrogen peroxide 30% (P)	Level 6	-48.2
Formaldehyde 37% (T)	Level 6	-10.6
Hydrofluoric acid 40% (S)	Level 6	X

Bescherming tegen MECHANISCHE gevaren

EN ISO 374-5

	Prestatie
Schuurweerstand	Level 3
Snijweerstand (mes/blad)	Level 1
Scheurweerstand	Level 2
Perforatieweerstand	Level 1
TDM-snijweerstand (volgens de ISO 13997-methode)	X

Bescherming tegen THERMISCHE gevaren

EN 407

	Prestatie
Brandgedrag	X
Contacthitte	Level 2
Convectiehitte	X
Stralingshitte	X
Kleine spatten gesmolten metaal	X
Grote hoeveelheden gesmolten metaal	X

Bescherming tegen KOUDE

EN 511

	Prestatie
Contactkou	Level 1
Convectiekou	X
Waterpenetratie	X